

Datenblatt für Compri-pol/J

(Klammerwerte gelten für Compri-pol/J spez)

Geschlossenzelliger PE-Schaum zur Abdichtung bei Verglasungen und in der Industrie.

<u>Schaum</u>	Polyethylenschaum (mit Haut)	
<u>Raumgewicht</u>	25 - 30 kg/m ³	DIN 53420
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	- 30 °C bis + 80 °C	
<u>Stauchhärte</u> bei 40 % Verformung	8 N/cm ²	DIN 53577
<u>Schälwiderstand</u>	> 5 N/ 25 mm	DIN EN 1939
<u>Scherwiderstand</u>	500 g/ 625 mm ² , Schaumbruch	DIN EN 1939
<u>Klebstoff</u>	Kautschukkleber mit Träger (ohne Träger)	
<u>Klebeeigenschaften</u>	klebeintensiv	
<u>Abdeckmaterial</u>	Folie (ohne Abdeckmaterial)	
<u>Kondenswasserbeständigkeit</u>	hoch	
<u>Alterungsbeständigkeit</u>	gut	
<u>UV-Beständigkeit</u>	begrenzt	
<u>Toleranz</u>	grob	DIN 7715

Diese Angaben beziehen sich nur auf den Schaumstoff, nicht aber auf den Kleber.
Sämtliche angeführte Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.