

Norton V540

Geschlossenzelliger PVC-Schaum mit mittlerer Dichte.

Norton V540 ist ein geschlossenzelliger PVC-Schaum mit mittlerer Dichte mit Beständigkeit gegen Verwitterung und Oxidation und B1 bestätigt (DIN 4102-1,05/98).

Um eine adäquate Abdichtung zu gewährleisten, muss der Schaum in der Endfuge um mindestens 30% komprimiert werden. Nach der Anbringung kann der Schaum die normalen, durch thermische Volumenausdehnung oder Umwelteinflüsse bedingten Bewegungen der Fuge ausgleichen.

Norton ist ein einseitig klebender Dichtungsschaum mit einem wasserlöslichen Acrylatkleber und muss daher auf sauberen, trockenen Oberflächen angebracht werden. Da sich die Klebkraftleistung im Laufe der Zeit verringert, wird empfohlen, das Produkt innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung zu verwenden.

Eigenschaften	Norm	Einheit	Mittelwert*	Toleranz abs. +/-
<u>Farbe</u>			Schwarz	
<u>Dicken</u>		mm	1,5 bis 10	
<u>Abdeckung</u>			Papier	
<u>Härte</u>	ASTM D2240	Shore 00	30	
<u>Dehnung</u>	DIN53571	%	230	
<u>Dichte</u>	ASTM D1667	kg/m ³	160	
<u>Kompressionskraft 30%</u>	ASTM D1667	N/cm ²	3,00	
<u>Druckverformung</u>	ASTM D3574	%	7,00	
<u>Wasseraufnahme</u>	intern	%	1,50	
<u>Haftkraft bei 90°</u>	PSTC-2	N/cm	3,00	
<u>Anwendungstemperatur</u>		°C		+5 bis +50
<u>Einsatztemperatur</u>		°C		-30 bis +70

*...circa Werte. Lagerung bei ca. 21°C und ca. 50% Luftfeuchtigkeit.

Zusatzinformation

Die oben stehenden Angaben erfolgten nach bestem Wissen. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen in der Rezeptur vor. Der Käufer hat sich über die neuesten Entwicklungen des oben genannten Produktes zu informieren. Die Anwendungsweise, sowie die Umstände der Anbringung liegen außerhalb unserer Beurteilungsmöglichkeit und damit in Verantwortung des Käufers. Haftung aufgrund dieses Produktinformationsblattes wird nicht übernommen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Datenblatt Norton V540 V02