

## Datenblatt für **Compri-pvc-L**

<u>Raumgewicht</u>	ca. 120 +/-20 kg/m <sup>3</sup>	DIN 53420
<u>Farbe</u>	Schwarz	
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	-20°C bis +80°C	
<u>Bruchdehnung</u>	ca. 137%	DIN 53571
<u>Stauchhärte</u> bei 40% Verformung	109,7 N/cm <sup>2</sup>	DIN 53576/B
<u>Zugfestigkeit</u>	0,24 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53571
<u>Druckverformungsrest 50%, 72h</u>	8% nach 30min	DIN 53572
<u>Klebstoff</u>	Acrylat mit synthetischem Netz	
<u>Abdeckmaterial</u>	silikonisiertes Papier (Braun)	
<u>Brandbeständigkeit</u>	selbstverlöschend	
<u>Alterungsbeständigkeit</u>	sehr gut	
<u>Brandverhalten</u>	B1	DIN 4102
<u>Lagerzeit</u>	1 Jahr	
<u>Lagertemperatur</u>	15-25°C bei ca. 50% Luftfeuchtigkeit	
<u>Toleranz</u>	grob	DIN 7715

Diese Angaben beziehen sich nur auf den Zellgummi, nicht aber auf den Kleber.  
Sämtliche angeführte Daten sind Richtwerte, eine Verbindlichkeit kann daraus  
nicht abgeleitet werden.



ift- Rosenheim zertifiziert