



Produktinformation

Compri-fixR ist eine selbstklebende wasserdichte, druckbeständige Membran, bestehend aus vulkanisiertem EPDM-Synthetikgummi und einer selbstklebenden Seite. Es dient zur Abdichtung zwischen Wandsohlplatte und Grundplatte, ideal gegen aufsteigende Feuchtigkeit, oder in der Fassade als Abdichtung.

Funktion/ Anwendungsgebiete

- Fenstervorrahmen
- Dachrinnen
- Holz- und Pflasterdächer
- PIR-Paneele
- Abschlussfugen
- Fassaden
- u.v.m.

Farbe

- Schwarz

Lieferform

- Rolle.
- Als Stanzteil nach Vorgabe.

Produktvorteile*

- Elastizität von -45 °C bis 130 °C.
- Einfache Anwendung.
- Beständig gegenüber UV-Strahlung, Wasser und Ozon.
- Starke, sofortige Klebekraft.
- Einfache Verklebung ohne weitere Arbeitsgänge auf vielen Untergründen.
- Keine Verschmutzung der Fensterfläche durch flüssige Klebersysteme.
- Keine Lösungsmittel.
- Dauerhaft dicht.
- Klimaneutral.

* Die Eigenschaften sind teilweise vom Verpressungsgrad des Bandes abhängig. Verarbeitungs- und Verlegehinweise siehe separates Merkblatt.

Technische Daten¹

Gummi	Vulkanisierter EPDM-Synthetikgummi	
Zugfestigkeit (L/T)	≥ 9 Mpa	EN 12311-2
Dehnfähigkeit	≥ 400 %	EN 12311-2
Reißfestigkeit	≥ 30 N	EN 12310-2
Dicke	0,6 mm	EN 1849-2
Masse pro Flächeneinheit	0,7 kg/m ²	EN 1848-2
Kleber	Polyacrylat-basierter Dispensionsklebstoff und ein Klebenetz als Zwischenlage	
Klebstoffgewicht	190 g/m ²	
Klebstoffgesamtdicke	0,19 mm	
Schälwiderstand	≥ 29 N/25 mm	AFERA 5001
Thermische Stabilität ³	-40 °C bis 130 °C	(interne Prüfung)
Lagerzeit	12 Monate	

Verarbeitung

Bei der Anwendung ist es wichtig, dass der Untergrund fest, stabil, trocken und sauber ist. Bei ungünstigen Flächen, die staubig, fettig oder fragil sind, wird die Anwendung eines festigenden Primers empfohlen. Allgemein gilt eine Außentemperatur zwischen 5 °C und 35 °C zu beachten.

Nun wird die Membran sorgfältig in ihrer bevorzugten Position ausgelegt und positioniert. Dabei sollen keine Falten oder Spannungen erzeugt werden. Die Membran ca. 30 Minuten ruhen lassen, um Windungsspannungen abzubauen. Die Silikonschutzfolie entfernen, ohne die Membran zu verschieben durch horizontales Abziehen unter einem 45°-Winkel. Für den Bindungsprozess eine steife, nicht-metallische Bürste verwenden, die vom Zentrum der Rolle nach außen zu den Seiten geführt wird. Abschließend den Silikonroller des Systems verwenden, um sicherzustellen, dass die Folie über die gesamte Oberfläche eng mit dem Untergrund in Kontakt steht. Darauf achten, dass die Fugen zwischen den Bahnen 10 – 20 cm überlappen. Den Silikonroller mit Druck verwenden und anschließend einen Dichtungsstrang (Kleberaube) am Rand auftragen. Mit einer Spachtel für ein optimales Ergebnis glätten.

Banddimensionen/Lieferform²

(weitere Dimensionen auf Anfrage)

Dimen- sion (mm)	Stärke (mm) ohne Kleber	Band- breite (mm)	Rol- len- länge (lfm)	Verpackungs- einheit (lfm)
0,6x100	0,6	100	20	240
0,6x120	0,6	120	20	160
0,6x140	0,6	140	20	160
0,6x160	0,6	160	20	80

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Maßtoleranz nach DIN 7715 P3.

Hinweise:

¹Die Funktionstüchtigkeit des Bandes kann nur unter der Voraussetzung erreicht werden, wenn das Band gemäß unserer jeweils gültigen Verarbeitungsvorschrift eingebaut, bzw. angewendet worden ist und keinen unvorhersehbaren Einflüssen ausgesetzt worden ist.

Zersetzung durch Fremdeinwirkung fällt nicht unter die Gewährleistung. Maßgebend sind die fachgerechte Verarbeitung nach genannten Normen sowie die Einhaltung der Verarbeitungsvorschrift. Die angegebenen Daten beziehen sich auf den Einsatz des Produkts bei mitteleuropäischen Klimaverhältnissen.

Vor der Montage die Verarbeitungsvorschrift des Herstellers lesen. Falls die Anleitung nicht vorliegt, beim Hersteller oder Verkäufer anfordern.

Weitere, wichtige Produktinformationen / Verarbeitungshinweise den Prüfberichten und Verarbeitungsrichtlinien entnehmen.

²Bauteilbewegungen und temperaturabhängige Längenänderungen sind zusätzlich zu berücksichtigen. Maßtoleranz nach DIN 7715 P3.