

Compri-butylvlies

Graues Vlies-Butyl mit Überlappung des Silikonpapieres zum einfachen Abziehen.

Produktbeschreibung:

Butylmasse mit Polypropylen Vlies (70g/m²) bedeckt. Das graue Butyl ist von der unteren Seite mit überlappendem Silikonpapier abgesichert.

Anwendungsgebiete:

Abdichten von Dachabschlüssen, Reparatur von gerissenem Beton, Abdichten von Feuchtraumen. Das Vlies ermöglicht es dem Produkt die Gestalt des Untergrundes anzunehmen und geringe Bewegungen des Untergrundes zu kompensieren.

Technische Daten:

<i>Rollenlänge</i>	25 m (+0,2 m)		
<i>Dicke</i>	1,3 mm		
<i>Zugfestigkeit</i>	quer	EN-14410	80 N/25 ± 10 %
	längs	EN-14410	70 N/25 ± 5 %
<i>Bruchdehnung</i>	quer	EN-14410	2,0 MPa ± 10 %
	längs	EN-14410	1,0 MPa ± 5 %
<i>Wasserdichtheit</i>		EN-1928:2002	über 0,1 MPa
<i>SD - Wert</i>	> 1 500		> 80
<i>Stabilität der Linearabmessungen</i>			
<i>80° C/6h</i>	quer		± 1%
	längs		± 1%
<i>Ozonbeständigkeit</i>		ISO 1431-1B	
<i>bei 20% Dehnung</i>	50 pphm/24 h, 38 °C		Beständig
<i>UV-Beständigkeit</i>	gemäßigtes Klima		max. 3 Monate
<i>Kleb- und Abdichtschicht</i>	Butylkautschuk IIR/PIB, lösemittelfrei		
<i>Vlies</i>	100% PES-Vlies mit 60g/m ² Gewicht		
<i>Anwendungstemperatur</i>			5-40 °C
<i>Brandklasse</i>		B2	

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Der Anwender muss sicherstellen, dass der Kleber mit dem Untergrund in Bezug auf Klebkraft, Verträglichkeit mit Farben und chemische Verträglichkeit kompatibel ist (Eigenversuche durchführen). Poröse und saugende Untergründe müssen mit unserem speziellen **Multi Primer** vorbehandelt werden. Der Untergrund muss von allen Bitumenresten gesäubert werden. Fettsuren müssen mit einem geeigneten Lösemittel entfernt werden.

Das Abdeckpapier der ruckseitigen Klebeschicht teilweise abziehen und Compr-i-butylvlies andrücken. Nach dem Fixieren weiterhin die Abdeckfolie abziehen und kontinuierlich das Produkt fest andrücken, um die Bildung von Luftblasen zu vermeiden. Um einen möglichen Verlust der Klebkraft zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass Compr-i-butylvlies nach der Montage die Konturen des Untergrundes annimmt. Nach dem Montieren ist Compr-i-butylvlies deshalb fest an den Untergrund anzudrücken (Anpressrolle verwenden).

Das Vlies ist überstreichbar. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass die niedrige Viskosität des Klebers zu Rissen in der Farboberfläche führen kann, da die der Kleber flexibler ist als die Farbe. Putze, Kleber oder Farben, die auf das Vlies aufgebracht werden, müssen mit Compr-i-butylvlies chemisch verträglich sein.

Klebebänder mit Butylkautschuk-Kleber sind lösemittellempfindlich.

Lagerung:

12 Monate nach Datum der Herstellung im geschlossenen Originalgebinde bei max. 30 °C geschützt vor Feuchtigkeit. Der Lagerort muss korrekt gelüftet werden.

Das Abdeckpapier neigt dazu, am Butylkleber festzukleben, wenn die Lagertemperatur 30 °C übersteigt.

Sicherheit:

Hautkontakt vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Im Zweifelsfall Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Zusatzinformation

Die oben stehenden Angaben erfolgten nach bestem Wissen. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen in der Rezeptur vor. Der Käufer hat sich über die neuesten Entwicklungen des oben genannten Produktes zu informieren. Die Anwendungsweise, sowie die Umstände der Anbringung liegen außerhalb unserer Beurteilungsmöglichkeit und damit in Verantwortung des Käufers. Haftung aufgrund dieses Produktinformationsblattes wird nicht übernommen. Lieferungen erfolgen ausschließlich nach unseren Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Datenblatt butylvlies 12 V01 PL